



WOODENWOOD®

Масло-грунт для глубокой защиты древесины EXTRA

Предназначен для глубокой пропитки древесины на первом этапе обработки, подготовка древесины для нанесения финишных слоёв, уменьшает расход финишных слоев, улучшает адгезию, улучшает равномерность окраски. Внесение цветных колорантов для придания цвета. В системе EXTRA рекомендуется добавлять колеры и окрашивать в цвет, начиная с Грунтовочного слоя. Грунтовочное масло антисептик обеспечивает более глубокую пропитку в цвет, соответственно более длительный срок службы цветного покрытия. Антисептирование, защита от грибков плесени и синевы. Консервация при переносе покрасочных работ на следующий сезон, транспортировке и т.п. Состав изготовлен из натуральных масел, восков, смол и минералов.

выделяет и делает ярче
текстуру дерева

уменьшает расход
последующих слоев

за счет масляной основы
надолго сохраняет
антисептические свойства

РАСХОД
1 литр на 12-15 кв. метров

защита древесины от
атмосферных и сезонных
воздействий, атак насекомых,
развития грибка и плесени

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- **Глубина проникновения:** высокая (до 18 мм в зависимости от породы и шлифовки)
- **Биозащита:** высокая (плесень, грибок, синева)
- **Снижение расхода финиша:** до -20-30%
- **Паропроницаемость:** высокая
- Сухой остаток 92%
- **Степень глянца:** Матовый
- **Нанесение:** кисть, краскопульт, ветошь, окунание
- **Расход:** 1 литр на 12-15 кв. метров (зависит от породы древесины, способа шлифовки и нанесения), при пескоструйной шлифовке расход увеличивается в 1,5 раза.
- Количество слоёв 1. Требуется дополнительное финишное покрытие в соответствии с назначением обрабатываемой поверхности. Обеспечивает идеальную базу для последующего нанесения финишных слоев
- **ЛОС (VOC):** низкое содержание не более 90-100 г/л (натуральный растворитель)
- **Запах:** запах льняного масла, полностью улетучивается после полимеризации
- Срок службы без нанесения финишных слоёв при консервации срубов до 12 месяцев.
- Колеруется
- **Плотность:** 0,9-0,93 г/см³
- **Внешний вид:** Маслянистая жидкость, цвет светло-желтый, при нанесении на древесину без колера придает дереву легкий оттенок светлого янтаря.
- **Вязкость:** низкая

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Поверхность должна быть сухой, чистой, прочной и не мерзлой. Поверхность следует очистить от грязи, пыли и жира. Старые лакокрасочные покрытия, а также отслаивающиеся участки поверхности древесины следует удалить. Подтеки смолы и смоляные карманы предварительно обработать скипидаром.

Чтобы обеспечить равномерную впитываемость масла, а также улучшить ее сцепные свойства, поверхность необходимо отшлифовать вдоль волокон. Перед нанесением масла обязательно очистить поверхность от пыли.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Продукт полностью готов к применению и не требует разбавления. Масло тщательно перемешать в течение 3-5 минут.

НАНЕСЕНИЕ

Нанесение: кисть, краскопульт, ветошь, окунание.

Температура нанесения +5 до +30 (оптимальная +20-25). Учесть при низких температурах увеличение времени сушки, при высоких температурах уменьшение времени до затирки излишков.

Требуется обязательного устранения, и растирания не впитавшихся излишков через 30-40 минут после нанесения (возможно дольше главное не допустить, чтобы они загустели).

Время сушки до нанесения следующего слоя 12 часов (при условии соблюдения технологии нанесения, влажности воздуха 40-50% и температуре не ниже 22-25 градусов Цельсия. В закрытых помещениях должен быть обеспечен приток свежего воздуха, проветривание, для полимеризации масел нужен кислород, ультрафиолет также ускоряет этот процесс.

ВНИМАНИЕ!!!

Утилизировать остатки продукта и упаковки в соответствии с местным регламентом. Для вторичной переработки использовать только полностью очищенную от продукта тару.

РАСХОД

- Расход: 1 литр на 12-15 кв. метров (зависит от породы древесины, способа шлифовки и нанесения), при пескоструйной шлифовке расход увеличивается в 1,5 раза.
- Количество слоёв 1. Требуется дополнительное финишное покрытие в соответствии с назначением обрабатываемой поверхности. Обеспечивает идеальную базу для последующего нанесения финишных слоёв

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА

Непосредственно после работы, инструмент очистить растворителем (скипидаром), затем промыть в теплом мыльном растворе и чистой воде.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Масло не является самовоспламеняемым, но является горючим. Хранить в недоступном для детей месте. При работе рекомендуем использование защиты для рук и глаз. При нанесении пульверизатором необходимо обеспечить защиту глаз и органов дыхания. Использовать только в проветриваемых помещениях. Содержащиеся натуральные компоненты могут вызывать специфический запах, выпадать в осадок, вызывать аллергическую реакцию. При попадании в глаза промыть водой. При проглатывании немедленно обратиться к врачу.

ХРАНЕНИЕ

Хранить в прохладном и сухом месте, плотно закрывая банку. Срок хранения продукта в невскрытой таре минимум 5 лет. Возможно образование пленки, перед применением удалить пленку, при необходимости процедить.

Допускается хранение при температуре от -20°C до +30°C. При замораживании состав не теряет своих свойств; перед использованием выдержать при комнатной температуре 24 часа и тщательно размешать.

ООО “ТД Вуденвуд”

ИНН 5249161510

ОГРН 1185275015310

8-800-551-36-90

info@woodenwood.ru

Наименование WOODENWOOD является официально зарегистрированной торговой маркой. Незаконное использование товарного знака влечет за собой гражданско-правовую (ст. 1515 ГК РФ), административную (ст. 14.10. КоАП РФ) и уголовную ответственность (см. 180 УК РФ).